

HARDTOP®—однокомпонентное полиуретановое финишное покрытие для акриловых, эпоксидных и полиуретановых напольных систем.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая износостойкость, стойкость к царапинам
- Стойкий к топливу, ряду растворителей, разбавленным кислотам, солям, жирам и маслам
- Прозрачный
- Матовый
- Однокомпонентный

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### Описание

HARDTOP® – однокомпонентный алифатический полиуретан. Содержит растворитель.

### Применение

HARDTOP® применяется в качестве финишного лака для акриловых, эпоксидных и полиуретановых напольных систем.

### Упаковка

15 кг. Прозрачный или янтарного цвета.

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                 |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Консистенция                                                                                    | крем                                                                             |
| Основа                                                                                          | Полиуретан                                                                       |
| Толщина пленки                                                                                  | 60-75 мкм                                                                        |
| Растворитель                                                                                    | Shellsol A                                                                       |
| Время полимеризации при +20°C:<br>Через 5 часов<br>Через 24 часа<br>Через 2 дня<br>Через 7 дней | Высыхание на отлип<br>Пешеходная нагрузка<br>Колесная техника<br>Полная нагрузка |

Пожалуйста, обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными возможно, только если нормы и параметры идентичны.

## Независимые испытания

HARDTOP® прошел испытания группы Bureau Veritas CN 52B 960146A для систем MONEPOX®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Подготовка поверхности

Поверхность должна быть сухой чистой. Грунтовочный слой не требуется.

### Приготовление состава

Перемешивание необязательно. Если на поверхности материала образовалась тонкая пленка – её необходимо полностью удалить.

### Нанесение

Наносится с помощью валика тонким слоем.

### Расход

Наносится с расходом  $\pm 80$  гр./м<sup>2</sup>.

### Очистка инструмента

Инструмент необходимо сразу же очистить растворителем после нанесения.

### Срок Хранения

6 месяцев в невскрытой упаковке.

## Условия Хранения

Хранить в сухом месте при температуре не ниже +5°C в закрытой упаковке.

## Предосторожности, которые надо учесть во время нанесения

Перед работой с материалом требуется ознакомление с Паспортом безопасности. Материал может раздражать кожу и глаза. Требуется предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки во время перемешивания и нанесения материала. Применяйте HARDTOP® в хорошо проветриваемых помещениях

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обращайтесь в RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH

## ГАРАНТИЯ

RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH гарантирует, что все товары не содержат дефектов. Производитель заменит все материалы, если доказано, что они дефектные. Гарантия не распространяется на изменение цвета. Информация и рекомендации, данные здесь, являются, по мнению RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH, точными и достоверными.

## ПОСТАВЩИК

ООО «ДМГ» является эксклюзивным дистрибьютором компаний RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH на территории России по материалам серии MATACRYL®, ALUMANATION® и MONEPOX®  
Адрес: 115054 Москва Павелецкая набережная д.2 тел. +7 (499) 390-13-85 <http://www.dmgp.ru>

## СЕ сертификация

|                                                             |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| CE                                                          |                                                                              |
| 07                                                          |                                                                              |
| EN 13813                                                    |                                                                              |
| Hardtop®<br>in<br>Monepox® UB 520<br>Monepox® SL<br>Systems |                                                                              |
| Reaction to Fire:                                           | B <sub>F1</sub> – s1 (Monepox® UB 520)<br>B <sub>F1</sub> – s1 (Monepox® SL) |
| Wear resistance:                                            | Class AR 0.5                                                                 |